

CKB KARNEOLI

02/06/2017

GRAMAJE (gr.)	CALIBRE (µm)	RIGIDEZ MD	RIGIDEZ CD	HUMEDAD %
200	300	7,7	4,1	7
230	350	11,6	6,1	7
250	390	15,6	8,2	7,5
270	430	19,8	10,4	7,5
300	485	26,8	14,1	8
325	540	34	17,9	8
360	590	42,6	22,4	8,5

TOLERANCIAS Y MÉTODOS
GRAMAJE
± 3 %
ISO 536
CALIBRE
± 4 %
ISO 534
RIGIDEZ
MIN - 15 %
ISO 2493
HUMEDAD
± 1 %
ISO 287

COMPOSICIÓN POR CAPAS DEL MATERIAL

ESTUCADO DOBLE
PASTA QUÍMICA BLANQUEADA
PASTA QUÍMICA BLANQ. Y QUÍMICA-TERMOMECAÁNICA
PASTA QUÍMICA NO BLANQUEADA
ENCOLADO SUPERFICIAL

PROPIEDADES	
BLANCURA ANVERSO	81 %
LISURA ANVERSO - PPS10	1,2 µm
TEST DE COBB	30 g/m2

TOLERANCIAS Y MÉTODOS
MIN 78 % ISO 2470
MÁX 2 ISO 8791-4
ISO 535

GARANTÍAS Y USOS
* IMPRESIÓN EN EL REVERSO NO GARANTIZADA



La marca de la gestión forestal responsable
FSC® C130210

