

CKB KARNEOLI

02/06/2017

COMPOSICIÓN POR CAPAS DEL MATERIAL

ESTUCADO DOBLE

PASTA QUÍMICA BLANQUEADA

PASTA QUÍMICA BLANQ. Y QUÍMICA-TERMOMECAÁNICA

PASTA QUÍMICA NO BLANQUEADA

ENCOLADO SUPERFICIAL



GRAMAJE (gr.)	CALIBRE (µm)	RIGIDEZ MD	RIGIDEZ CD	HUMEDAD %
200	300	7,7	4,1	7
230	350	11,6	6,1	7
250	390	15,6	8,2	7,5
270	430	19,8	10,4	7,5
300	485	26,8	14,1	8
325	540	34	17,9	8
360	590	42,6	22,4	8,5

TOLERANCIAS Y MÉTODOS

GRAMAJE

± 3 %

ISO 536

CALIBRE

± 4 %

ISO 534

RIGIDEZ

MIN - 15 %

ISO 2493

HUMEDAD

± 1 %

ISO 287

PROPIEDADES

BLANCURA ANVERSO	81 %
LISURA ANVERSO - PPS10	1,2 µm
TEST DE COBB	30 g/m2

TOLERANCIAS Y MÉTODOS

MIN 78 % ISO 2470

MÁX 2 ISO 8791-4

ISO 535



La marca de la
gestión forestal
responsable



GARANTÍAS Y USOS

* IMPRESIÓN EN EL REVERSO NO GARANTIZADA