

RECICLADO R/G ECO

01/07/2016

GRAMAJE (gr.)	CALIBRE (µm)	RIGIDEZ MD	RIGIDEZ CD	HUMEDAD %
280	375	13,3	4,8	
300	405	16,2	5,8	
325	445	20,3	7,2	
350	480	24,9	8,9	
375	515	29,9	10,9	
400	550	36	13	
425	585	43	15	
450	630	50,7	17,9	

TOLERANCIAS Y MÉTODOS
GRAMAJE
± 3 %
ISO 536
CALIBRE
± 5 %
ISO 534
RIGIDEZ
- 15 %
TAPPI 489
HUMEDAD

COMPOSICIÓN POR CAPAS DEL MATERIAL

ESTUCADO DOBLE
FIBRAS RECICLADAS PRE-CONSUMIDAS
FIBRAS RECICLADAS PRE-CONSUMIDAS
FIBRAS RECICLADAS POST-CONSUMIDAS
FIBRAS RECICLADAS PRE-CONSUMIDAS
ESTUCADO

PROPIEDADES	
BRILLO (R457)	79 %
BLANCURA (D65/10)	84 %

TOLERANCIAS Y MÉTODOS
MIN. 78 % ISO 2470
ISO 11475

GARANTÍAS Y USOS



La marca de la gestión forestal responsable
FSC® C130210

