

RECICLADO R/G ECO

01/07/2016

COMPOSICIÓN POR CAPAS DEL MATERIAL

ESTUCADO DOBLE

FIBRAS RECICLADAS PRE-CONSUMIDAS

FIBRAS RECICLADAS PRE-CONSUMIDAS

FIBRAS RECICLADAS POST-CONSUMIDAS

FIBRAS RECICLADAS PRE-CONSUMIDAS

ESTUCADO



GRAMAJE (gr.)	CALIBRE (µm)	RIGIDEZ MD	RIGIDEZ CD	HUMEDAD %
280	375	13,3	4,8	
300	405	16,2	5,8	
325	445	20,3	7,2	
350	480	24,9	8,9	
375	515	29,9	10,9	
400	550	36	13	
425	585	43	15	
450	630	50,7	17,9	

TOLERANCIAS Y MÉTODOS

GRAMAJE

± 3 %

ISO 536

CALIBRE

± 5 %

ISO 534

RIGIDEZ

- 15 %

TAPPI 489

HUMEDAD

PROPIEDADES

BRILLO (R457) 79 %

BLANCURA (D65/10) 84 %

TOLERANCIAS Y MÉTODOS

MIN. 78 % ISO 2470

ISO 11475



La marca de la
gestión forestal
responsable.



GARANTÍAS Y USOS