

RECICLADO R/G LINER

01/07/2016

GRAMAJE (gr.)	CALIBRE (µm)	RIGIDEZ MD	RIGIDEZ CD	HUMEDAD %
210	245		2,9	
230	270		3,1	
250	310		3,3	

TOLERANCIAS Y MÉTODOS
GRAMAJE
± 2 %
ISO 536
CALIBRE
± 5 %
EN 20534
RIGIDEZ
- 0,3 kN/m
ISO 9895
HUMEDAD

COMPOSICIÓN POR CAPAS DEL MATERIAL

ESTUCADO TRIPLE
FIBRAS RECICLADAS POST-INDUSTRIALES (PIW)
PIW Y FIBRAS RECICLADAS POST-CONSUMIDAS CLASIFICADAS
PIW Y FIBRAS RECICLADAS POST-CONSUMIDAS CLASIFICADAS
PIGMENTACIÓN

PROPIEDADES	
BLANCURA ANVERSO	80 %
RUGOSIDAD PPS	< 2,5 µm

TOLERANCIAS Y MÉTODOS
- 1 % ISO 2470-2
ISO 8791-4

GARANTÍAS Y USOS



La marca de la gestión forestal responsable
FSC® C130210

