

RECICLADO R/G LINER

01/07/2016

COMPOSICIÓN POR CAPAS DEL MATERIAL

ESTUCADO TRIPLE

FIBRAS RECICLADAS POST-INDUSTRIALES (PIW)

PIW Y FIBRAS RECICLADAS POST-CONSUMIDAS CLASIFICADAS

PIW Y FIBRAS RECICLADAS POST-CONSUMIDAS CLASIFICADAS

PIGMENTACIÓN



GRAMAJE (gr.)	CALIBRE (µm)	RIGIDEZ MD	RIGIDEZ CD	HUMEDAD %
---------------	--------------	------------	------------	-----------

210	245		2,9	
230	270		3,1	
250	310		3,3	

TOLERANCIAS Y MÉTODOS

GRAMAJE

± 2 %

ISO 536

CALIBRE

± 5 %

EN 20534

RIGIDEZ

- 0,3 kN/m

ISO 9895

HUMEDAD

PROPIEDADES

BLANCURA ANVERSO	80 %
RUGOSIDAD PPS	< 2,5 µm

TOLERANCIAS Y MÉTODOS

- 1 % ISO 2470-2

ISO 8791-4



La marca de la gestión forestal responsable.



GARANTÍAS Y USOS